




Technický list



Polykarbonátová dutinková doska **PC 16-N** je ďalším skvelým výsledkom inovatívnej a výkonnej technológie extrúzie od spoločnosti RODECA.


Vnútrné diagonálne steny dosky vytvárajú jedinečný tieňový a dizajnový efekt v závislosti od použitej farby.

Okrem vonkajších stien dosky PC-N môžu byť diagonálne steny ako i zvislé steny dutinky rôzne zafarbené.



Rodeca multiwall sheets


Vlasnosti	
Šírka dosky	variabilné od 950 mm - 1260 mm**
Hrúbka	16 mm
Hmotnosť	2800 g/m ²
Štruktúra	2 steny / 1 diagonálna
U _p -hodnota	2,4 W/m ² K vertical / 2,6 W/m ² K horizontal
Reakcia na oheň	B-s1, d0
Tolerancia	EN 16153
Svetelná priepustnosť	Príklady - Vonkajšie steny a vertikálne steny číre/ diagonálne steny opáľové svetelný dopad 90° cca. 45%*, 45° cca. 29%*, 135° cca. 55%* - Vonkajšie steny a vertikálne steny číre/ diagonálne steny titanšedý svetelný dopad 90° cca. 18%*, 45° cca. 6%*, 135° cca.33%* - Vonkajšie steny a vertikálne steny číre/ diagonálne Heatbloc L svetelný dopad 90° cca. 15%*, 45° cca. 4%*, 135° cca.31%*
UV-ochrana	coextruded UV-protective layer
FARBY	Farby & Trikolóra (na vyžiadanie**)



Farba
diagonálne steny zafarbené vonkajšie steny a vertikálne steny číre

Trikolóra - 3Farby
diagonálne a vertikálne steny zafarbené, vonkajšie steny číre

Rozstup šírka



Šírky poľí, ktoré sú uvedené v tabuľke, sú nezáväzná smerné hodnoty na štvorstrannej podpere.

* interné merania

**potrebné dosiahnutie minimálneho množstva na výrobu

Produkty RODECA sú označené CE a testované podľa rôznych kritérií. Produkty sú monitorované vlastným laboratóriom a kontrolami kvality. Prosím, vezmite do úvahy, že viacstenné dosky musia mať označenie CE podľa produktovej normy EN 16153. Označenie CE viacstenných dosiek však nenahrádza požiadavky na dôkazy použiteľnosti v súvislosti s príslušnými stavebnými predpismi. Tieto musia byť povinne zohľadnené projektantom / inštalátorm a v prípade potreby musí zákazník poskytnúť zodpovedajúci dôkaz o použiteľnosti. Údaje podliehajú zmenám.